

## WATER STOP – SUTUT (ELYAFLI)

- Tanım:** Yalaz Elyafli Sutut; su yalıtımında riskli kabul edilen bölgeler için geliştirilmiş, kullanıma hazır, mikro elyaf katkılı, beyaz renkli, likit membran su yalıtım malzemesidir.
- Özellikler:** Kesinlikle su geçirmez.  
Uygulaması çok basit olup yarı akışkan özelliği vardır. Bu yüzden çok zor yüzeyleri bile kolayca kaplayabilir.  
Elastiktir .  
Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar .  
Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur.  
Zayıf kimyasallara ve U.V ışınlarına dayanıklıdır.  
Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 3800 ± 300 cP  
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,37 ± 0,01  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 66± 1  
Kuruma Süresi: (20°C)  
İlk kuruma: 12 saat  
İkinci kat: 24 saat  
Tam kuruma: 48 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Çatılar, temeller, bodrum duvarları gibi su yalıtımı isteyen beton, sıva, tuğla, çini, galvanizli sac ve ahşap yüzeylerde, özellikle birleşim noktalarında ya da çatlama riski olan kısımlarında, süzgeç ve baca diplerinde güvenle kullanılabilir.
- Uygulama Şekli:** Elyafli Sutut, nemsiz, kuru ve temiz yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeydeki ürünün yapışmasını engelleyecek her tür yağ, kir, toz ve gevşek zemin temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerin, göllenme yapmayacak bir eğime sahip olması gerekir. Zemindeki boşluklar, çukurlar tamir harcı ile doldurulmalıdır. Yüzeyin durumuna göre Elyafli Sutut uygulanmadan önce, % 100 oranında suyla inceltilmiş Sutut'la bir kat astar çekilmeli ve üzerine iki kat Elyafli Sutut uygulanmalıdır. (Elyafli Sutut inceltme yapılmadan kullanılmalıdır. - Uygulama, minimum iki kat olarak yapılmalıdır.) Katlar arasında en fazla 24 saat beklenmeli ve ikinci kat birinci kata 90° dik istikamette uygulanmalıdır. Birleşim noktaları şerit halinde uygulanmalıdır. Elyafli Sutut özellikle kuru havalarda +5°C ile +35°C arasında uygulanmalıdır. Yağmur, kar ve don gibi hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan yüzeyler 48 saat olumsuz hava şartlarından korunmalıdır. Elyafli Sutut uygulanan tüm yüzeylerin dış etkilere karşı performans ve gerekli dayanımı göstermesi için üzerinin şap, seramik veya benzer kaplamalarla korunması gereklidir. Uygulama araçları suyla temizlenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Su ile ilk astar kat % 100 su ile inceltilir. İkinci katta su ile inceltmeden direkt olarak uygulanır
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1 - 2 m<sup>2</sup> alanın izolasyonu yapılır. Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 2,5 L / 7,5 L / 15 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205