

ROYAL SİLİKONLU DIŞ CEPHE İPEKMAT BOYA

- Tanım:** Akriik emülsiyon esaslı, özel yapısı sebebiyle mükemmel yapışma ve uygulama kolaylığına sahiptir.
- Özellikler:** Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir. Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Silikon yapısındaki doku duvardaki nemin engellenmeden dışarı atılmasını sağlar. Böylece tuzlu su buharının zararlı etkilerine karşı boya tabakası kendisini korur. Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 2700± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (25 °C) : 1,33 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 58 ± 1
Ph:7-9
Kuruma Süresi: (20°C)
İlk Kuruma: 15 saat
İkinci Kat Uygulama: 2 saat
Son Kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Binaların dış cephelerindeki her türlü sıva, brüt beton, ytong, tuğla vb. yapı malzemelerinde güvenle kullanılır
- Uygulama Şekli:** **Uygulama 1:** Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları macun ile düzeltilmelidir. Yüzeyle silikonlu dış cephe astarı veya izolasyon astarı tek kat tatbik edilmelidir. **Uygulama 2:** Astar uygulamasından 2 - 4 saat sonra; Yalaz Silikonlu Dış Cephe Boyası % 10-20 oranında (hacimce) su ile inceltilerek, yüzeye iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasında 1 - 3 saat beklenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** %10 - %20 şeklinde su ile inceltiniz
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 2,5 L / 7,5 L / 15 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205