ENDÜSTRİYEL SONKAT BOYA

Tanım:

Alkid reçine esaslı, hava kurumalı son kat boyadır. Havada hızlı kuruyan, ışık haslığı ve örtücülüğü yüksek bir son kat boyadır. Çıplak metal yüzeylere çok iyi yapışır ve elastik bir film verir. Astar üzerine yapılan tatbikatlarda yüksek su ve korozyon direncine sahip sistemler oluşturur. (İsteğe bağlı olarak yarı mat, mat ve parlak boya yapılabilir.)

Özellikler:

Hızlı kuruma.
Elastik.
Metal yüzeylere iyi yapışma.
Tek katta mükemmel örtücülük.
Hava şartlarına dayanıklı.

Teknik Özellikler:

Viskozite (20 °C) : 1500 ± 200 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,55 ± 0,05
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 72 ± 1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 24 ± 3 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 45 ± 5 gloss
Kuruma Süresi: (20C°)
Toz tutmama kuruması : 20 - 30 dakika
Dokunma kuruması : 2 - 3 saat
Tam kuruma : 24 saat

Uygulanacak Yüzeyler:

Her türlü makine aksamı, ziraat, ev ve bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik eşya (masa, dolap) gibi malzemelerin boyanmasında güvenle kullanılır.

Uygulama Şekli:

Yüzeyler kir, pas ve tozdan arındırılmalı ve Yalaz Endüstriyel Astar ile astarlanmalıdır. Kabarmış, gevşek ve eski boyalar kazınmalı ve tüm yüzey zımparalanıp, seviye farklarını gidermek için lokal macunlama yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Yalaz Endüstriyel Boya doğrudan metal üzerine veya astarlanmış yüzeylere Yalaz Extra Selülozik Tiner ile inceltilerek boya tabancası ile tek kat tatbik edilir. İkinci kat uygulaması gerekiyorsa; ilk kat uygulamasından bir saat sonra yapılabilir.

İnceltme / Karışım Oranı:

Yalaz Extra Selülozik ile %20-23 oranında inceltme yapılır

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Uygulanacak yüzeyinin cinsine göre 1 lt ile tek katta 10-12 m2 alan boyanabilir.

Depolama:

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında +5 ve + 30°C arası sıcaklıkta 2 yıldır.

Ambalaj:

0,85 kg / 2,5 kg / 15 kg

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
29 Ekim Mah. 608 Cad. No:5 Yakacık / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7233
Fax: 0.232.479 5619 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 02
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ-001 - 1205