

2K SENTETİK OTO BOYASI

- Tanım:** İki bileşenli ,düşük sıcaklıkta kuruyan, modifiye alkid ve amino reçine esaslı bir sentetik oto boyasıdır.
- Özellikler:** Dolgu ve örtme gücü yüksektir.
Mekanik ve Kimyasal direnci yüksektir.
Yüksek parlaklıktadır.
Çok elastiktir.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1200 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,95 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 41 ± 1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 40 ± 5 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 140 ± 5 gloss
- Uygulanacak Yüzeyler:** Sentetik Oto Boyası özellikle otobüs, kamyon, kamyonet ve minibüs gibi ticari araçların boyanması için geliştirilmiş bir son.
- Uygulama Şekli:** 2K Sentetik Oto astarlanmış yüzeylere uygulanabildiği gibi zımparalandıktan sonra eski ve yeni boyalı yüzeylere de uygulanabilir. 2K Sentetik Oto Boyası ve Kataliz Vernik önerilen oranda karıştırılır. Karışım uygulama vizkozitesini verir. Viskoziteyi daha fazla düşürmek gerekirse Yalaz akrilik tineri kullanılır. Karışım tamamen homojen hale gelince 2-3 kat yaş üstüne yaş uygulanır ve 5-10 dakika ön buharlaşma süresi verildikten sonra fırınlanır. Karışım ömrü 20 C sıcaklıkta 48 saattir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Boya: 10 birim
Sertleştirici: 1 birim
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kg ile yaklaşık 5-6 m² alan boyanabilir (1 ve 2 komponent karışım).
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, kapalı ortamda ve ağzı kapalı olarak orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** A Kompenant 15 kg + B Kompenant 1,5 kg : 16,5 kg Takım

