

SOLVENTSİZ ŞEFFAF EPOKSI

- Tanım:** Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, düşük viskoziteli, tek seferde kalın kat uygulanabilen sararma dayanımlı dekoratif zemin kaplama malzemesidir.
- Özellikler:** Tek seferde 3 mm kalınlığa kadar uygulanabilme.
Çok iyi yayılma ve farklı yüzeylere çok iyi yapışma.
Yüksek iç ve dış mekân sararma dayanımı.
Yüksek kimyasal ve su dayanımı.
Yüksek basınç ve aşınma dayanımı.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 2500 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,29 ± 0,01
Sertlik (60 dk, 50° C etüv) : 130 ± 10 persöz
Parlaklık (60 dk, 50° C etüv) : 95 ± 2 gloss
Kuruma Süresi:
Tam kuruma: 7 gün / 20 °C'de
- Uygulanacak Yüzeyler:** Beton şap atılmış yüzeyler üzerine direkt olarak veya şap üzerine uygulanan görseller üzerine 3D dekoratif kaplama olarak, Epoksi veya poliüretan mortar, self levelling, terrazo uygulamaları sonrası dekoratif ve koruyucu kaplama olarak, Betopan, MDF vb. kompozit panellerden üretilen zeminler üzerine nem, aşınma ve kimyasal dayanım sağlayıcı koruyucu kaplama olarak kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Bir önceki astar veya ara katın; kat üstü kat uygulama süresine dikkat edilmelidir. İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C'den az olmamasına dikkat edilmelidir. Karışım oranına dikkat edilerek B bileşeni A bileşenin içine ilave edilip A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile düşük devirde karıştırılmalıdır. Karışım 5 dk dinlendirilmeli ve karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** A Komponenti: 2 Kısım B Komponenti: 1 Kısım
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 0,3 - 0,5 kg / m²
- Depolama:** Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 2 yıldır.
- Ambalaj:** A Komponent 12 kg + B Komponent 6 kg: 18 kg Takım
A Komponent 12 kg + B Komponent 4 kg: 16 kg Takım
- Önemli Uyarı:** Komponent birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır. Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır. Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış boya, sertleştirici ilave edilmemiş boyanın içerisine dökülmemelidir.



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205