

EPOKSİ SONKAT BOYA

- Tanım:** İki komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştirici ile kürlenmiş epoksi extra parlak son kat boyadır. Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Aşınma ve sürtünmeye karşı gösterdiği yüksek direnci, deniz suyu, mineral yağları ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı olması tipik özelliklerdir.
- Özellikler:** Dış etkenleri kimyasallara karşı yüksek direnç
Mükemmel yapışma kabiliyeti
Aşınmaya dayanıklı
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1900 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,48± 0,02
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 79 ± 1
Sertlik (60 dk, 50° C etüv) : 130 ± 10 persöz
Parlaklık (60 dk, 50° C etüv) : 95 ± 2 gloss
Kuruma Süresi:
Dokunma kuruması: 5-6 saat
Kimyasal kuruma: 7 gün
- Uygulanacak Yüzeyler:** Tüm metal yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Yüzey Hazırlığı: Metal yüzeyler en az Sa1/2 derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde epoksi astar ile astarlanmalıdır. Astar kurumasını tamamladıktan (4-6 saat sonra) sonkat uygulamasına geçilir. Uygulanacak yüzey her türlü toz, kir, pas ve nemden temizlenmelidir.
Uygulama: 1. Komponent ile 2. Komponent 3:1 oranında karıştırılmalı. " Epoksi Tiner" ile %20- 25 oranında inceltip pistole ile uygulama yapılmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Ağırlıkça 1. Komponent 3 birim / 2. Komponent 1 birim
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kg ile 8-9 m² (30-50 film kalınlığı).
- Ambalaj:** 1. GRUP: A Kompenant 18 kg + B Kompenant 6 kg : 24 kg Takım
2. GRUP: A Kompenant 3 kg + B Kompenant 1 kg : 4 kg Takım



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205