

## SELÜLOZİK ASTAR BOYA

- Tanım:** Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli astar boyadır. Mobilya ve metal sanayileri için geliştirilmiştir. Masif, ağaç yüzeyler ve her türlü ahşap kaplamaların gözeneklerini doldurmak, yüzeyleri tesviye etmek ve son kat boyaların uygulanmasına hazırlamak için kullanılır. Yapışma ve doldurma gücü yüksektir. Hızlı kurur, kolay zımparalanır.
- Özellikler:** Yüksek örtücü gücüne sahiptir.  
Yapışma ve dolgu gücü yüksektir.  
Hızlı Kurur.  
Kolay zımparalanabilme özelliğindedir
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 2200 ± 200 cP  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,4 ± 0,01  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 68 ± 1  
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 70 ± 5 persöz  
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 4 ± 2 gloss  
Kuruma Süresi:  
Dokunma Kuruması: 10 dk  
Zımpara süresi : 1,5-2 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Her türlü ahşap ve metal yüzeylerde selülozik son kat boya uygulamalarından önce düzgün bir yüzey hazırlama amacı ile uygulanan bir astardır. Masif, ağaç yüzeyler ve her türlü ahşap kaplamaların gözeneklerini doldurmak, yüzeyleri tesviye etmek ve son kat boyaların uygulanmasına hazırlamak için kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Astarın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas, gevşek tabakalar ve benzer maddeler, yüzeye uygun temizleme ekipmanı ile tümüyle boyanacak yüzeyden temizlenmeli ve astarın tutunacağı uygun profile sahip yüzey hazırlanmalıdır. Yüzey nemli ya da ıslak olmamalıdır. Bozuk yüzeyler ve varsa eski boya - astar tabakası kazınmalı, zımparalanmalı ve zımpara tozları temizlenmelidir. Metal yüzeyler zımpara ile zımparalandıktan sonra Yalaz Selülozik Tiner ile silinmelidir. Ambalajdaki astar, uygulamadan önce iyice karıştırılmalıdır. %40-50 oranında Yalaz Selülozik Tiner ile inceltilecek hazırlanan karışım, pistole ile 2-3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 10-15 dakika beklenmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** %40-50 oranında Yalaz Selülozik Tiner ile inceltilecek hazırlanır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Tek katta 1 kg ile tek katta 8-10 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. (35-40 kuru film kalınlığı).
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarda 2 yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
- Ambalaj:** 0,85 kg / 2,5 kg / 12 kg / 13 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205