

## SELÜLOZİK SONKAT BOYA

- Tanım:** Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, hava kurumalı, mobilya ve oto metal sanayi için geliştirilmiştir. Fiziksel darbelere dayanıklıdır. Parlak ve çabuk kuruyan son kat boyadır.
- Özellikler:** Yüksek Yapışması gücü.  
Uygulandığı yüzeyi korur.  
Dekoratif görünüşlüdür.  
Yüksek örtme gücüne sahip.  
Özel formülasyonu sayesinde renkleri solmaz.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 105-110 KU  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,0 ± 0,05  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 45 ± 2  
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 70 ± 5 persöz  
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 80 ± 2 gloss  
Kuruma Süresi: (20°C)  
Dokunma Kuruması: 10-20 dakika  
Sert Kuruma: 2 saat  
Tam Kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Her türlü ahşap, MDF ve sunta üzerine Yalaz Selülozik Astar ya da Yalaz poliüretan Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere kullanılır. Uygulandığı yüzeyde parlak bir görünüm ve koruma sağlar.
- Uygulama Şekli:** Ahşabın desen ve canlılığının istenildiği doğal görünümlü yüzeyler elde edilmesinde Selülozik veya Poliüretan astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere % 50-80 Selülozik Tiner ile inceltilerek iki/üç çapraz kat ve katlar arası 15 dakika kuruma süresi verilerek uygulanmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** %50 - %80 selülozik tiner ile inceltiniz.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Tek katta 1 kg ile tek katta 10-12 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. (35-40 kuru film kalınlığı)
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarda bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 12 kg

