

SELÜLOZİK METALİK SONKAT BOYA

- Tanım:** Alkid ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, örtücülüğü mükemmel, çabuk kuruyan metalik parlak son kat boyadır.
- Özellikler:** Yüksek kimyasal ve fiziksel direnç.
Üstün parlaklık.
Mükemmel örtücülük.
Hızlı Kuruma.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1500 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,99 ± 0,01
Kati madde miktarı (ağırlıkça %) : 40 ± 1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 70 ± 5 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 80 ± 2 gloss
Kuruma Süresi:(23°C)
Toz kuruma : 10-15 dakika
Dokunma kuruma : 35-40 dakika
Tam kuruma : 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap yüzeyde kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Ahşabın desen ve canlılığının istenildiği doğal görünümlü yüzeyler elde edilmesinde Poliüretan veya selülozik astar uygulanmış ve zımpara no:220- ve 400 ile zımparalanmış yüzeylere kısık tetik ile ince bir kat olarak (tek çapraz yeterli olacaktır.) uygulanmalıdır. Minimum 24 saat sonra üzerine Akrilik, poliüretan veya selülozik parlak vernik uygulanmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Selülozik Tiner ile %15 - 20 oranında inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** Tek katta 12 m²/lt. (30 - 40 mikron uygulamada) alan kaplanabilir (Kayıplar hariç).
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde orjinal ambalajında en az 2 yıl depolanabilir.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 12 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205