

SELÜLOZİK PAS BOYA

- Tanım:** Alkid ve Nitro selüloz esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı selülozik ara kat renklendirici boyadır.
- Özellikler:** Seri kuruma.
Dekoratif yüzey görünümü.
Kusurları örtme kabiliyeti.
Yüksek renk şiddeti.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 80-85 KU
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,0 ± 0,05
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 45 ± 2
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 70 ± 5 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 80 ± 2 gloss
Kuruma Süresi: (20°C)
Toz Kuruma: 10-15 dakika
Dokunma Kuruması: 40-60 dakika
Tam Kuruma: 4-5 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Dahili kullanım amaçlı her türlü ahşap mobilyada ara kat renklendirici olarak selülozik veya poliüretan dolgu verniklerin üzerine uygulanır.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Ahşap yüzeyler uygun zımpara işleminden sonra yüzeydeki tozlardan arındırılmalıdır. Dolgu verniği uygulanmış yüzeylere %10 oranında tiner ile inceltilerek püskürtme yöntemiyle uygulanır. Uygulamanın, istenilen renk tonuna bağlı olarak iki-üç kat çapraz şekilde olmasına dikkat edilmelidir. En az 6 saat beklenildikten sonra 360-600 numaralı zımpara ile zımparalanır ve isteğe göre Selülozik, Poliüretan veya Akrilik son kat vernikler uygulanır. İstenildiğinde selülozik tiner ile inceltildikten sonra son kat verniklerin içine katılarak da uygulama yapılabilir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Selülozik tiner ile %10 inceltirek kullanılır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 8-10 m²/kg (25-30 kuru film kalınlığına)
- Depolama:** Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 1 yıldır.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 12 Kg

