

SELÜLOZİK PANEL KAPI BOYASI

- Tanım:** Tek komponentli, nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, ahşap panel kapı yüzeylerine çok iyi yapışan bir sonkat boya sistemidir.
- Özellikler:** Seri kuruma.
Dekoratif yüzey görünümü.
Yüksek renk şiddeti.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (25 °C) : 105-110 KU
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,0 ± 0,05
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 45 ± 2
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 70 ± 5 persöz
Parlaklık (20 dk, 50° C etüv) : 80 ± 2 gloss
Kuruma Süresi: (20°C)
Toz Kuruma: 6-7 dakika
Dokunma Kuruması: 15-20 dakika
Tam Kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Ahşap panel kapı yüzeyler de kullanılmak üzere formüle edilmiş bir sonkat boyadır. Poliüretan ve selülozik esaslı astarlar üzerine sorunsuz olarak uygulanır.
- Uygulama Şekli:** Sprey olarak uygulanması tavsiye edilir. Ahşabın desen ve canlılığının istenildiği doğal görünümlü yüzeyler elde edilmesinde poliüretan veya selülozik astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere iki/üç çapraz kat ve katlar arası 10-15 dakika kuruma süresi verilerek uygulanmalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Selülozik tiner ile ağırlıkça %70-80 oranında inceltilerek kullanılır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 9-12 m²/kg (35-40 µ kuru film kalınlığına).
- Depolama:** Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 1 yıldır.
- Ambalaj:** 0,85 Kg / 2,5 Kg / 12 Kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205