

POLİÜRETAN SONKAT BOYA

- Tanım:** İki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli çok parlak bir sonkat boyadır, parlak bir yüzey verir. Dolgun bir görünüm kazandırır. Çizilmeye, darbelere, ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir.
- Özellikler:** Doldurma gücü yüksek.
Sarılmaya karşı dirençli.
Mükemmel yayılma.
Yüksek parlaklık
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 90-95 KU
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,02 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 60± 1
Sertlik (60 dk, 50° C etüv) : 70 ± 10 persöz
Parlaklık (60 dk, 50° C etüv) : 135 ± 5 gloss
Kuruma Süresi: (20 °C)
Toz kuruma: 60-70 dakika
Dokunma kuruma: 1,5 - 2 saat
Zımpara: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Mobilya ve dekorasyon işleri ile mobilya sanayinde her türlü masif ve MDF yüzeylerde kullanılmak üzere formüle edilmiş bir sonkat boyadır. Poliüretan, polyester ve akrilik astarlar üzerine güvenle uygulanır.
- Uygulama Şekli:** Belirtilen oranda komponentlendikten sonra Poliüretan Tiner ile inceltilecek uygulama viskozitesine getirilir. Poliüretan, polyester veya akrilik astar ile hazırlanmış yüzeyler üzerine bir/iki çapraz kat uygulanır.15-20 dakika sonra bir kat daha uygulama yapılabilir. Tozsuz bir ortamda kürlenmeye bırakılan ürün ipeksi, pürüzsüz ve kaygan bir yüzey sağlar.
- İnceltme / Karışım Oranı:** A Komponent: 2 Kısım
B Komponent: 1 Kısım
Poliüretan Tiner: % 15-20
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 7-8 m²/kg (35-40).
- Depolama:** Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 2 yıldır.
- Ambalaj:** A Komponent 12 kg + B Komponent 6 kg: 18 kg Takım
- Önemli Uyarı:** Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır. Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır. Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış boya, sertleştirici ilave edilmemiş boyanın içerisine dökülmemelidir.



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205