

POLİÜRETAN

- Tanım:** İki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli sonkat boyadır. Sert ve elastik bir film oluşturur. Çizilme, darbe ve sararmaya karşı dirençlidir. Poliüretan astar ile astarlama işlemleri uygun bir şekilde yapılmış ve zımparalanmış panel kapı yüzeylerine uygulanır.
- Özellikler:** Çizilme ve darbelere karşı dirençlidir. Sert aynı zamanda elastiktir. UV direnci yüksektir. İpek mat bir görünüm verir.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 95-100 KU
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,45 ± 0,05
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 75 ± 1
Sertlik (60 dk, 50° C etüv) : 76 ± 10 persöz
Parlaklık (60 dk, 50° C etüv) : 50 ± 5 gloss
Kuruma Süresi: (20 °C)
Toz kuruma: 15-20 dakika
Dokunma kuruma: 40-50 dakika
Tam kuruma: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Ahşap panel kapı yüzeyler için formüle edilmiş bir sonkat boyadır. Poliüretan esaslı astarlar üzerine güvenle uygulanır.
- Uygulama Şekli:** Poliüretan panel kapı boyası belirtilen oranda komponentlendikten sonra Poliüretan Tiner ile inceltilecek önceden poliüretan astar ile uygun olarak hazırlanmış yüzeyler üzerine iki ya da dört çapraz kat olarak uygulanır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** A Komponent: 4 Kısım
B Komponent: 1 Kısım
Poliüretan Tiner: % 10-15
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 7-8 m²/kg (35-40)
- Depolama:** Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 2 yıldır.
- Ambalaj:** A Kompenant 16 kg + B Kompenant 4 kg: 20 kg Takım
- Önemli Uyarı:** Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır. Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır. Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış boya, sertleştirici ilave edilmemiş boyanın içerisine dökülmemelidir.

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205