

SENTETİK ASTAR BOYA

- Tanım:** Sentetik alkid reçine esaslı, ahşap,sunta, metal ve sıva yüzeylerin astarlanmasında kullanılan, fırça izi bırakmayan bir astardır.
- Özellikler:** Kurşunsuz.
Fırça izi bırakmaz.
Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1500 ± 200 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,60 ± 0,05
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 80 ± 2
Sertlik (60 dk, 50 °C etüv) : 57 ± 1 persöz
Parlaklık (60 dk, 50 °C etüv) : 2 ± 0,3 gloss
Kuruma Süresi: (20°C)
Dokunma kuruma: 1-2 saat
Sonkat uygulama: 24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Ahşap, sunta, metal ve sıva yüzeylerin astarlanmasında kullanılan, fırça izi bırakmayan bir astardır. Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur.
- Uygulama Şekli:** Yalaz Sentetik Astar uygulanacak yüzeyler yağ, kir, pas ve kabarmış boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Gevşek, zayıf kendini taşıyamayan tabakalar temizlenerek macun ile tamir edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme olarak ve uygulama şekline göre %10-15 oranında Yalaz Sentetik Tiner ile inceltilecek uygulanmalıdır. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Sentetik tiner % 10-15 oranında inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek kata 12 - 15 m² alan boyanabilir (45 kuru film kalınlığında).
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
- Ambalaj:** 0,85 kg / 3 kg / 16 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205