

## SENTETİK LUX BOYA

- Tanım:** Uzun yağlı alkid esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek, kurşun içermeyen bir parlak son kat boyadır.
- Özellikler:** Yüksek yapışması kabiliyeti.  
Örtme gücü yüksek.  
Renkleri solmayan.  
Uygulandığı yüzeyi koruyan.  
Dekoratif görünüşlü.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1700 ± 100 cP  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,2 ± 0,05  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 69 ± 2  
Sertlik (60 dk, 50 °C etüv) : 18 ± 1 persöz  
Parlaklık (60 dk, 50 °C etüv) : 85 ± 2 gloss  
Kuruma Süresi: (20°C)  
Dokunma kuruma: 2 -3 saat  
Sonkat uygulama: 12-24 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** İç ve dış mekanlarda ahşap, demir-çelik-sac, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, MDF yüzeylerde ve mobilyalarda uygun astar ile güvenle kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Astar uygulamasından 12 saat sonra; Yalaz Sentetik Boya; %10-15 oranında Yalaz Sentetik Tiner ile inceltilecek; yüzeye fırça, rulo veya boya tabancası ile iki kat halinde tatbik edilir. Katlar arasında 10-12 saat beklenmelidir
- İnceltme / Karışım Oranı:** Sentetik tiner % 10-15 oranında inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek kata 18 - 20 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 15 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205