

SENTETİK PANEL KAPI BOYASI

- Tanım:** Solvent Bazlı Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen , yarımat, dekoratif, sonkat, özel sentetik Amerikan Kapı Boyasıdır.
- Özellikler:** Yüksek örtücülüğe sahiptir. Sararmaya karşı dirençlidir. Uygulama kolaylığı ve iyi yayılma özelliği ile düzgün yüzeylerin oluşmasını sağlar. Darbelere, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir. Evlerdeki temizlik kimyasallarına dayanıklıdır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 1700 ± 100 cP
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,39 ± 0,05
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 75 ± 0,05
Sertlik (60 dk, 50 °C etüv) : 18 ± 1 persöz
Kuruma Süresi: (20°C) 1-2 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Her türlü mdf , kaplama,masif gibi ahşap yüzeylere uygulanır. Özellikle panel kapı uygulamaları için formüle edilmiştir.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, toz gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Yüzey hafifçe zımparalanarak zımpara tozu temizlenmelidir. Yalaz Amerikan panel kapı boyası fırça, rulo veya pistole ile kolayca tatbik edilebilir. Sentetik tiner ile %10-%15 oranında inceltilerek 40 dakika arayla iki kat şeklinde uygulanmalıdır Uygulama yapılan kapıların 24 saat açık kalmasına özen gösterilmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Sentetik Tiner % 10-15 oranında inceltilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 Kg ile 6-8 m² yüzey boyanabilir. (iki kat)
- Depolama:** Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5 °C - 35 °C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir.
- Ambalaj:** 0,85 Kg / 3 kg



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020
FORM NO: YLZ 001 - 1205