

## YAT VERNİK

- Tanım:** Üretan alkid esaslı iç ve dış mekanlarda mükemmel kuruma sağlayan verniktir. Teknelerin ahşap aksamalarını deniz suyunun yıpratıcı etkilerinden, yağmurdan, güneşten koruyan, parlak, çatlamayan, solvent bazlı verniktir.
- Özellikler:** Yapısındaki U.V. absorpları sayesinde ahşabı uzun süre korur. Sararmaya karşı dirençlidir. Ahşabın rengini değiştirmez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C) : 555 ± 50 cP  
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,92 ± 0,01  
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 52 ± 0,5  
Sertlik (60 dk, 50° C etüv) : 31 persöz  
Parlaklık (60 dk, 50° C etüv) : 149-150 gloss  
Kuruma Süresi: (20°C)  
Dokunma Kuruması: 1/2 - 2 saat  
Toz Tutmama : 2 - 4 saat  
Sertleşme Kuruması : 4 - 6 saat
- Uygulanacak Yüzeyle:** Deniz taşıtlarının ahşap kısmında, binaların iç ve dış ahşap yüzeylerinde ve ahşap mobilyalarda güvenle kullanılır.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Eski kabarmış vernikler kazınarak temizlenmeli ve zımparalanıp tozları uzaklaştırılmalıdır. Yeni ahşap yüzeylerdeki budaklar yakılmalı, Yalaz Selülozik Tiner ile temizlenmeli ve Yalaz Ahşap Koruyucu ile doyurulmalıdır. İki veya üç kat halinde katlar arasında bir gün beklenerek tatbik edilir. Fırça veya rulo uygulama- larında inceltilmeden, boya tabancası ile uygulamalarda Yalaz Sentetik Tiner ile %10 oranında inceltilerek kullanılır.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Fırça veya rulo uygulamalarında inceltilmeden, boya tabancası ile uygulamalarda Yalaz Sentetik Tiner ile %10 oranında inceltilerek kullanılır.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 Litre ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek kata 10 – 12 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- Depolama:** Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 12 L



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333  
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726  
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

REVİZYON NO: 03  
YAYIN TARİHİ: 28.02.2020  
FORM NO: YLZ 001 - 1205