

PARKE CAM CİLA - MAT

- Tanım:** Üretan alkid esaslı tek bileşenli mat parke verniğidir. Ahşap ve parke yüzeylerini kimyasal ve fiziksel etkilerden korumak amacı ile kullanılır. Uygulandığı yüzeylerde film tabakası meydana getirerek çay, kahve, alkol, yağ, deterjan gibi maddelere karşı korur.
- Özellikler:** Yüksek ve kalıcı parlaklığa sahiptir.
Şeffaf renktedir.
Sert bir film yüzeyi oluşturur.
Temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.
Kolay uygulanır.
- Teknik Özellikler:** Viskozite (20 °C , DINCUP4) : 190 ± 5 sn
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0,92 ± 0,01
Katı madde miktarı (ağırlıkça %) : 55 ± 0,1
Sertlik (20 dk, 50° C etüv) : 18-20 persöz
Kuruma Süresi: (20°C)
Dokunma Kuruması : 2 - 3 saat
Toz Tutmama : 5 - 6 saat
Zımparalanabilirlik : 10 saat
Yürünebilme : 24 saat
Tam Sertleşme : 72 saat
- Uygulanacak Yüzeyler:** Mukavemet gerektiren parke, merdiven, karo ve mozaik gibi yüzeylerde güvenle kullanılabilen bir verniktir.
- Uygulama Şekli:** Uygulama yapılacak yüzeyler sistre yapılmalı, kir ve tozlar silme metodu ile uzaklaştırılmalıdır. Yalaz Parke Cam Cila uygulanacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Sistre işleminden sonra ahşabın kararmaması için bir kat Yalaz Parke Cam Cila uygulanıp 24 saatten fazla beklenmiş ise yüzey hafifçe zımparalanıp matlaştırılmalı ve silinmelidir. Uygulama istenilen görüntüye bağlı olarak 3 - 4 kat halinde yapılabilir. Katlar arasında 5 - 6 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +10°C olmasına dikkat edilmelidir.
- İnceltme / Karışım Oranı:** Fırça veya rulo uygulamalarında inceltmeden, boya tabancası ile uygulamalarda Yalaz Sentetik Tiner ile %10 oranında inceltilebilir.
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:** 1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır.
- Depolama:** Doğrudan güneş ışığı almayan, Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5°C ila +35°C sıcaklık arasında 2 yıl saklanabilir. Dondan koruyunuz.
- Ambalaj:** 0,75 L / 2,5 L / 12 L

